

webercol dur

CITE



25 KG



Mortier-colle extérieur, terrasse, salles de bains.

- + Haute résistance à l'humidité
- + Sol intérieur, extérieur et mur intérieur
- + Pas de ciment à ajouter

Produit(s) associé(s)

webercolor premium

Recommandations

- Respecter la quantité d'eau indiquée.
- Protéger le carrelage contre des dilatations avec un bon traitement des joints.
- Température d'emploi: entre +5°C et +35°C.
- Procéder à un double encollage pour les carreaux de grands formats et poids.

Mortier-colle extérieur terrasses et zones humides

PRESENTATION

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Ciment gris ou blanc, sables siliceux, résines synthétiques, additifs organiques et inorganiques

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps de repos après gâchage : 2 minutes
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes.
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures.

PERFORMANCE

Classification : CITE selon la norme UNE-EN 12004

Consommation : Simple encollage 4 kg/m²
Double encolage 8 kg/m²

Densité de la masse: 1,65 g/cm³.

Résistance au glissement des carreaux de 20 kg/m²: 0 mm

Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)) $\geq 0,5$ N/mm².

Adhérence après action de l'eau (EN 1348 (8.3)) $\geq 0,5$ N/mm².

Adhérence après action de la chaleur: $\geq 0,5$ N/mm²

Adhérence après cycles gel/dégel $\geq 0,5$ N/mm².

Adhérence en temps ouvert (EN 1346) $\geq 0,5$ N/mm² après 30 minutes.

Glissement des carreaux (EN 1308): = 0,5 N/mm²

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

PREPARATION DU SUPPORT

Sur un support propre et sec, après toutes les rétractions spécifiques du ciment et la stabilisation des possibles fissures

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m (les déviations doivent être inférieures à 5 mm)

Dépoussiérer et éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment, etc

Éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux

EMPLOI

- Gâcher **webercol dur** manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500rpm) pour obtenir une pâte homogène. Compter 7-9 l d'eau par sac de 25 kg. Laisser reposer 2 minutes.

- Appliquer **webercol dur** sur le support dans des petites zones (maximum 2 m²), puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée de 6x6 mm.

- Battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle. Vérifier l'adhérence de la pâte périodiquement.

APPLICATION

Mortier-colle pour collage de carrelage, marbre, mosaïque, pâte de verre, etc., pour sols intérieurs ou extérieurs et sur murs intérieurs

Supports:

- Sols : en base ciment
- Murs : sous enduit avec mortier de sable et ciment
- Plaques de plâtre-cartonnée.