

webercol classic

CE



25 KG



Mortier colle intérieur

- + Colle à carrelage facile à utiliser
- + Temps d'ajustement 15 min
- + Pas de ciment à ajouter

### Produit(s) associé(s)

webercol top  
webercolor junta fina

### Recommandations

- Respecter l'eau de gâchée.
- Les carreaux céramiques doivent être conventionnels en ce qui concerne le format (inférieur à 2.000 cm<sup>2</sup> pour sols et murs) et absorption d'eau (moyenne/haute).
- Il est conseillé de laisser des joints entre pièces à l'aide de croisillons de 2 mm minimum, en remplissant avec **webercolor junta fina**, **webercolor junta ancha** ou **webercolor premium**.
- Température d'application comprise entre 5 et 35°C.
- Utiliser de préférence une taloche crantée de 8x8 mm.

## Mortier-colle intérieur : salon, cuisine..

### Sols et murs

#### PRESENTATION

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)

#### COMPOSITION

Ciment gris/blanc, agrégats siliceux et calcaires et adjuvants organiques et inorganiques

#### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps de repos après la gâchée : 2 minutes
- Délai d'ajustabilité : 15 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée

#### PERFORMANCE

Classification : CE selon la norme UNE-EN 12004.

Consommation : Simple encollage 3-4 kg/m<sup>2</sup>.

Densité de la gâchée : 1,6 g/cm<sup>3</sup>.

Temps ouvert (EN 1346) : 20 minutes environ.

Délai d'ajustabilité : 15 minutes.

Durée pratique d'utilisation : 3 heures.

Délai pour mise en circulation : 24 heures environ.

Délai pour jointoiment : 24 heures environ.

Épaisseur d'application : jusqu'à 10 mm.

Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)) >= 0,5 N/mm<sup>2</sup>.

Adhérence après immersion (EN 1348 (8.3)) >= 0,5 N/mm<sup>2</sup>.

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

#### PREPARATION DU SUPPORT

- S'assurer que le support est propre et sec
- Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m de longueur ; les déviations doivent être inférieures à 5 mm
- Nettoyer la surface de poussière et d'autres résidus
- Ragrafer les parties désagrégées.

#### EMPLOI

- Gâcher **webercol classic** avec 6.5-8 litres d'eau propre par sac de 25 kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500 rpm), jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et exempte de grumeaux.
- Laisser reposer la gâchée 2 minutes environ. Étaler sur le support par petits pans de mur (2 m<sup>2</sup> maximum) et peigner avec une taloche crantée de 8x8 mm pour uniformiser l'épaisseur de l'application.
- Poser les carreaux et les battre jusqu'à l'écrasement des sillons du mortier-colle.

#### APPLICATION

Pour la pose de carrelage ou grès-cérame de porosité moyenne/haute aussi bien en revêtements de sols qu'en revêtements de murs intérieurs.

Supports:

- Sols à base de ciment
- Murs : enduits de sable et ciment

Type d'encollage et consommation moyenne :

- Double encollage 3 kg/m<sup>2</sup>
- Double encollage 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- Double encollage 6 kg/m<sup>2</sup>



www.ma.weber